

780 - ANTIRUGGINE FONDO

Pittura anticorrosiva a base di resine alchidiche

PREPARAZIONE

SISTEMA APPLICATIVO I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso e ruggine. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Applicare1-2 mani di ANTIRUGGINE FONDO.

FINITURA

Sovrappilcabile con smalti a solvente (es. SMALTO UTRARESISTENTE BRILLANTE) o smalti ad acqua.

Vantaggi	Info Tecniche		
antiruggine	Destinazione d'uso	Supporti in ferro, legno	
elevata copertura	Base	Resine alchidiche	
alta resistenza agli agenti atmosferici	Aspetto del film	Opaco	世
rapida essiccazione	Applicabilità	****	Z
	Potere antiruggine	****	SOLVENT
	Resa pratica	9-11 m²/L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	4
	Diluizione in volume	Massimo 5% con SOLVENTE ACQUARAGIA	0
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	ONDO
			Ш

AVVERTENZE: Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore dall'applicazione di ANTIRUGGINE FONDO. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 490 g/l COV. "Ai sensi del D. Igs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Grigio

3Q Rev 00 - Gennaio 2018

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001 Email: gdboero@boero.it www.boerofaidate.it