



751 - SMALTO UNIVERSALE

Smalto brillante per esterni e interni

DESCRIZIONE Smalto universale facile da applicare, con buona resa, copertura e potere riempitivo. Assicura una valida protezione contro l'aggressione degli agenti atmosferici. Utilizzato anche come finitura brillante su supporti in ferro e in legno. Ideale per il fai da te.

PREPARAZIONE
SUPERFICI NUOVE O SVERNICIATE I supporti devono essere privi di sporco, tracce di grasso, ruggine, etc. Applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: es. su ferro ANTIRUGGINE FONDO/ 3POWER BIANCO, su legno PITTURA OPACA DI FONDO.

SISTEMA APPLICATIVO
SUPERFICI GIA' PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA
 Applicare 2 mani di SMALTO UNIVERSALE.
Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 48 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

→ ↵ **INTERNO-ESTERNO**

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO A SOLVENTE
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Destinazione d'uso	Legno, ferro, opportunamente preparati	
• facile applicazione	Base	Legante oleo – sintetico.	
• buona copertura	Aspetto del film	Brillante.	
• buona resa	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Resistenza UV	★★★★★	
	Resistenza al graffio	★★★★★	
	Resa pratica	8-9 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto.	
	Attrezzi	Pennello, rullo.	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore. <i>Il tempo di essiccazione aumenta al diminuire della temperatura e ad umidità elevata.</i>	

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati (30-40µ) ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere raggiunti con più applicazioni successive. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/d): 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 300 g/l COV.

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it