

771 - FLATTING SATINATO

Vernice satinata protettiva per legno



DESCRIZIONE

Idonea per la protezione di tutte le superfici in legno preferibilmente in interno, come arredamenti d'imbarcazioni, perlinati e mobilio in genere. Esalta la naturale bellezza del legno con una finitura di finissimo aspetto estetico. Facile da applicare, elevata capacità riempitiva. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE: Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE: Eliminare tracce di vecchie pitture mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie. Se necessario, applicare 1 mano di IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO.

FINITURA

Applicare 2 mani di FLATTING SATINATOINATA. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

Vantaggi	Info Tecniche		FLATTING A SOLVENTE
• finiture di pregio	Destinazione d'uso	Legno	
• elevata resa	Base	Polimeri poliuretanic	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
• pronto all'uso	Resistenza all'esterno	★★★★★	
	Resistenza al graffio	★★★★★	
	Elasticità	★★★★★	
	Facilità di manutenzione	★★★★★	
	Resa pratica	11-12 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario, aggiungere massimo 2% di SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

INTERNO

GAMMA COLORI

Neutro

Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,5 / 2 Litri

AVVERTENZE: Agitare accuratamente prima e durante l'uso. Lavare gli attrezzi con SOLVENTE ACQUARAGIA. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Le tinte della collezione, sono influenzate dal legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/e): 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 400 g/l COV. "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it