




950 - SMALTO ULTRARESISTENTE BRILLANTE

Smalto brillante di alta qualità per esterni e interni

DESCRIZIONE	Smalto ultraresistente pronto all'uso ad elevata elasticità, dilatazione e copertura. Facile da applicare sui più svariati tipi di supporto: manufatti in ferro e legno, carpenterie, ecc. All'esterno è altamente resistente nel tempo all'aggressione di agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti particolarmente aggressivi come quelli marini o industriali. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	<p>PREPARAZIONE SUPERFICI NUOVE O SVERNICIATE I supporti devono essere privi di sporco, tracce di grasso, ruggine, etc. Applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: es. su ferro ANTIRUGGINE FONDO/ 3POWER BIANCO, su legno PITTURA OPACA DI FONDO.</p> <p>SUPERFICI GIA' PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO</p> <p>FINITURA Applicare 2 mani di SMALTO ULTRARESISTENTE. <i>Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 48 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.</i></p>

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
 Tinte Pronte
 Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO A SOLVENTE
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Destinazione d'uso	Legno, ferro, vetroresina, leghe leggere opportunamente preparati	
• elevata brillantezza	Base	Solvente	
• elevata copertura	Aspetto del film	Brillante	
• alta resistenza al graffio	Applicabilità	★★★★★	
• facile applicazione	Copertura	★★★★★	
• pronto all'uso	Resistenza UV	★★★★★	
	Resistenze all'abrasione	★★★★★	
	Resa pratica	11-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 4/6 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati (30-40µ) ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere raggiunti con più applicazioni successive. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con umidità elevata. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/d): 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 300 g/l COV.

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it