



981 – ANTIRUGGINE FONDO AD ACQUA

Primer ancorante antiruggine

DESCRIZIONE	Primer ancorante per i più svariati supporti, con elevate caratteristiche anticorrosive. Offre ottima adesione e protezione su ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, legno, vetro, piastrelle, vecchie pitture monocomponenti etc. Facile applicazione, buona copertura, rapida essiccazione, inodore, permette di avere un ciclo verniciante interamente a base acqua, con ottime caratteristiche di resistenza anche all'esterno. Il prodotto è formulato a basso VOC con materie prime ecosostenibili. Ideale per il fai da te
SISTEMA APPLICATIVO	<p>PREPARAZIONE I supporti devono essere carteggiati, sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso, ruggine. Rimuovere vecchie pitture sfarinanti e non aderenti. Su supporti ferrosi eliminare eventuali tracce di calamina. Su supporti zincati, eliminare eventuali formazioni di Sali e sgrassare accuratamente. Applicare 1-2 mani di ANTIRUGGINE FONDO AD ACQUA..</p> <p>FINITURA Sovrapplicabile esclusivamente con smalti all'acqua (es. SMALTO BRILLANTE o SATINATO AD ACQUA).</p>

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO AD ACQUA
• antiruggine	Destinazione d'uso	Ferro, alluminio, PVC, lamiera zincata, supporti difficili, legno	
• eco friendly	Base	Polimeri acrilici in emulsione e pigmenti anticorrosivi a basso impatto ambientale	
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
	Potete antiruggine	★★★★★	
	Adesione su supporti difficili (es. lam. zincata)	★★★★★	
	Resa pratica	10-12 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Su legno per migliorare la penetrazione è possibile diluire la prima mano fino al 10% con acqua.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 6-8 ore	

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non ricoprire con smalti a solvente. Su ferro applicare due mani. Su legni esotici, piastrelle ed alcuni tipi di PVC, eseguire prove preliminari per verificare l'adesione del ciclo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

↔ INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Grigio

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it